

HESKINS

SOLUTIONS ANTIDEREPAENTES

mail@heskins.fr

www.heskins.fr

23/04/2024

H3403N Fiche Technique Glow

Sujet	Résultat	Méthode d'essai
Porte-bagages arrière	PVC de 0,1 mm	Méthode de l'étrier
Épaisseur totale appliquée	1,03 mm	Méthode de l'étrier
Type d'adhésif	Acrylique solvant	S/O
Type minéral	Oxyde d'aluminium	S/O
Adhérence à l'acier (g/25.4mm ²)	1500↑	PSTC-4
Résistance à la traction (kg/25,4 mm ²)	6.0↑	PSTC-3I
Résistance à la déchirure (g)	5600 +/- 200	PSTC-39
Adhérence au pelage, N/25 mm	21.1	180° FINAT FTM I
Résistance à la traction, N/25mm	95.7	Lloyd, capteur de pesage 500N
Allongement à la rupture	25%↑	PSTC-3I
Plage de température	-30 oC à +70 oC	Voir les notes ci-dessous
Taille maximale du rouleau de production	50 mm x 18,3 m	S/O
Résistance à l'eau (mois)	10	PSTC-35
Résistance aux produits chimiques (mois)	8	PSTC-35
Résistance à l'huile moteur	Excellent	PSTC-35
Durée de vie (mois)	12 à 24	PSTC-9

Le laboratoire d'essai indépendant chez Adhesive Technical Services Ltd a effectué l'essai de température, Angleterre (résultats d'essai disponibles)

Test de luminance pour la bande centrale	
Temps (minutes)	Luminance (mcd/m ²)
5	11.8
10	4.6
20	1.6

Coefficient de frottement

Résultat de l'essai de surface sèche	Résultat de l'essai sur surface humide
---	---



Standard	I02 TRL	7I TRL
----------	---------	--------

Les tests ci-dessus ont été effectués conformément à Pendulum, les tests ont été réalisés dans un laboratoire d'essai de friction indépendant reconnu et des copies de certificats sont disponibles sur demande. Le pendule est un test dynamique, pour les tests statiques nous avons également des résultats ASTM C 1028-96.

Résultats des tests LRV

UGS (couleur)	RAL	Pantone	Av. LRV	Gamme
H3403N (Noir)	7021	Black U	0.4	0.5
H3403N (GID)	6019	7485 U	66.5	9.5

La procédure de test suit la méthode d'essai interne VW22 de Lucideon et est conforme aux exigences de BS.8493:2008+A1:2010.

Toutes les données ci-dessus sont pour la référence seulement.
 ©Heskins Ltd 1997-2024

