

صحيفة بيانات شريط UHB للارتباط القوي (1.5 ملم) H9915

طريقة الاختبار	النتيجة	السمة
	أكربليك	المادة اللاصقة
	رغوة الأكربليك	الحامل
	أسود	اللون
ASTM-1000	1.50 ± 50 مايكرومتر	السماكة الكلية (ملم)
	بولي إيثيلين أحمر	بطانة التحرير
	800 ملم × 33 متر	الحجم الأقصى للفاقة الإنتاج
ASTM D-897	6,000	قوة الشد (جم ثقلي/سم ²)
ASTM D-3330	4,500	القوة اللازمة للإزالة (جم ثقلي/25 ملم)
ASTM D-3654	< 24 ساعة	قوة الإمساك
ASTM D1002	قبل 20 دقيقة ≤ 4000 بعد 24 ساعة ≤ 6000	قوة القص الديناميكية (جم ثقلي/سم ²)
	≤ 100 درجة مئوية	الحد الأقصى لدرجة الحرارة

نتائج اختبار قيمة انعكاس الضوء

النطاق	متوسط قيمة انعكاس الضوء	نظام ألوان Pantone	نظام ألوان RAL	رمز تعريف المنتج (ملون)
I.1	3.5	U أسود	9004	H9915X (أسود)

جميع البيانات المذكورة أعلاه هي للاطلاع فقط.
© شركة Heskins المحدودة 1997-2024